

FICHA TÉCNICA:

Meck Peróxido

DESCRIPCIÓN:

Es un agente de curado basado en Peróxido de Ciclohexanona, para catalizar resina de poliéster insaturada a temperatura ambiente en combinación con promotores y aceleradores de cobalto.



USOS:

- Catalizador para resina de poliéster insaturado.
- Catalizador para jaspas de poliéster insaturado.

DATOS TÉCNICOS:

Propiedades	Especificación
% Oxígeno activo	8.8 ± 0.2
% Catalizador	1.0 - 3.0
Densidad 25°C g/ml	1.04 - 1.08
Contenido de peróxido de hidrógeno libre	1.5 - 2.0
Vencimiento	3 meses a una temperatura de 15 a 25° C
Aspecto y Color	Líquido, Traslúcido a ligeramente amarillo

PRECAUCION:

- Evite el contacto directo del producto con la luz del sol.
- Utilice mascarilla de respiración y en un medio aireado.
- No almacenar cerca de productos químicos como naftenato de cobalto, anilinas, otros promotores, aceleradores, agentes oxidantes o reductores, ácidos o bases fuertes.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- No inhale el producto, evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Lave las manos con agua y jabón después de manipularlo.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Si presenta dificultad al respirar deje el área para obtener aire fresco.
- Si es ingerido no induzca al vómito y consiga inmediatamente ayuda médica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ASESORÍA E INFORMACIÓN:

Para una mayor asesoría y lograr una correcta aplicación del producto, además de revisar otros usos, consulte su asesor técnico comercial más cercano o comuníquese a la línea de servicio al cliente **3168340926**.

PRESENTACIÓN:

- Cuñete 20 Kg
- Garrafa 4 Kg
- Botella 800 g

Los datos contenidos en la presente Ficha Técnica, referentes a nuestros productos, sólo se suministran a título de indicaciones como una guía para su uso y sin compromiso. Recomendamos adaptarlos a las condiciones locales de trabajo y recursos a utilizar, bajo su responsabilidad.

Departamento técnico

Industria de Resinas S.A.S.

Actualización 2025 por cambio de imagen corporativa