

FICHA TÉCNICA:

Impercryl P-7

Impermeabilizante Automotriz

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas, que proporciona excelente flexibilidad y adherencia en diversos sustratos. Su composición ofrece alta resistencia a la intemperie y una protección duradera.

USOS:

Impercryl P-7 Automotriz es un impermeabilizante acuoso con propiedad insonorizante, ideal para proteger las partes bajas de un vehículo expuestas a la humedad e impacto de las piedras.

Se recomienda su uso en:

- Superficies de metal.
- Guardabarros.
- Estribos.
- Chasis y componentes metálicos expuestos.
- Superficies de madera.

BENEFICIOS:

- Alta adherencia y flexibilidad.
- Fácil de aplicar.
- Acabado corrugado.
- Lavable.
- Buena resistencia al impacto.
- No emite vapores ni gases tóxicos.
- Forma una barrera contra la humedad.
- Secado rápido.
- No se cuartea ni presenta agrietamientos.
- Insonorizante.



DATOS TÉCNICOS:

Propiedades	Especificación
Apariencia	Líquido viscoso
Viscosidad a 25°C (cP)	22.000 - 28.000
Densidad g/ml 25° C	1.47 - 1.53
pH	8 - 9
Metal no volátil (%)	67 - 72
Tiempo de secado al tacto a 25°C (min)	30
Tiempo de curado a 25°C (h)	72
Colores	Negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde.
Métodos de aplicación	Pistola, brocha y rodillo
Tiempo de almacenamiento a 25 °C (mes)	12

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación de superficie:

Superficie metálica

- La superficie debe estar completamente limpia, libre de humedad, suciedad y partículas sueltas como polvo, pintura mal adherida, grasas, limaduras de hierro u óxido.
- En superficies lisas, se debe generar perfil de anclaje mediante lijado para asegurar una óptima adherencia del recubrimiento.
- Para sustratos ferrosos, se recomienda aplicar previamente una capa base anticorrosiva antes del impermeabilizante.

Superficie de madera:

- La superficie debe estar completamente limpia, libre de humedad, recubrimientos viejos y mal adheridos o cualquier otro contaminante. Lijar para promover perfil de anclaje.
- Si la superficie presenta fisuras o grietas en mal estado, es recomendable repararlas utilizando el SELLADOR P25 POLIESCOL

Preparación del producto:



- Antes de su aplicación, el recubrimiento debe mezclarse cuidadosamente para obtener una mezcla completamente homogénea.
- El producto viene listo para aplicar.

Aplicación del producto:

- El producto puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola body shut.
- Se recomienda aplicar mínimo 2 manos.

Rendimiento práctico aproximado	1.2 - 1.5 m ² /Kg (espesor entre 0.3 y 0.4 mm)
--	--

- Aplicación a dos manos sin diluir el producto.
- El rendimiento del producto dependerá del tipo de sustrato, su porosidad, rugosidad, nivelación y método de aplicación utilizado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

ASESORÍA E INFORMACIÓN:

Para una mayor asesoría y lograr una correcta aplicación del producto, además de revisar otros usos, consulte su asesor técnico comercial más cercano o comuníquese a la línea de servicio al cliente **3168340926**.

APRESENTACIÓN:

- Galón (1 gal) Cajas x 4
- Cuarto (1/4 gal) Cajas x 20
- Cuñete (5 gal)

Los datos contenidos en la presente Ficha Técnica, referentes a nuestros productos, sólo se suministran a título de indicaciones como una guía para su uso y sin compromiso. Recomendamos adaptarlos a las condiciones locales de trabajo y recursos a utilizar, bajo su responsabilidad.

Departamento técnico

Industria de Resinas S.A.S.

Actualización 2025 por cambio de imagen corporativa