

FICHA TÉCNICA:

Impercryl P-7 Impermeabilizante Arquitectónico

DESCRIPCIÓN:

El P7 Arquitectónico es un recubrimiento impermeabilizante de gran elasticidad, flexibilidad y adherencia a base de resinas acrílicas que confiere durabilidad y resistencia a la intemperie en una amplia variedad de sustratos.

USOS:

Útil como protector impermeabilizante en superficies expuestas a la intemperie, como fachadas, fibrocemento (Eternit), tejas de barro, techos, terrazas, adobe, cemento, bajantes y canoas, pisos metálicos o de cemento, muros de ladrillo o de concreto, cubiertas de Zinc, galvanizadas, además es útil para impermeabilizar maderas.

BENEFICIOS:

- Impermeabiliza, protege y decora cemento, concreto, adobe, metal y Madera.
- Fácil de aplicar.
- No es inflamable.
- Es Lavable y repintable.
- No produce vapores o gases tóxicos.
- Permite hacer reparaciones fácil y rápidamente y mantenimientos posteriores.
- Secamiento rápido.
- Alta adherencia, flexibilidad y elasticidad que le permite soportar cambios de temperatura.
- No se cuartea ni presenta agrietamientos.
- Se consigue en colores personalizados según le necesidad del cliente.
- Resistente a los rayos UV.



RECOMENDACIÓN:

- El producto viene listo para aplicar, solo se recomienda diluir con agua , la 1ra mano en la impermeabilización de cubiertas y terrazas, para garantizar que penetre todos los poros del sustrato. Ver documento descriptivo para impermeabilización de cubiertas y terrazas.
- No se recomienda almacenar las diluciones, prepare la cantidad necesaria.
- Tomar lo necesario y mantener tapado el envase.
- Evitar devolver residuos al empaque original.
- Es necesario proteger la aplicación de la lluvia por lo menos durante 6 horas después de aplicado, la temperatura ambiente debe ser mayor de 7°C hasta 35°C y una humedad relativa máxima del 85% durante la aplicación.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Especificación
Viscosidad, Rotacional CPs, a 25° C	21000 - 28000
Tiempo de secado al tacto	30 minutos
Tiempo final de curado, 25° C	24 horas, a 25° C (según la capa aplicada)
Colores del Impermeabilizante	Amarillo, Azul, Rojo, Rojo colonial, Verde, Gris, Blanco y Negro
Densidad g/ml 25° C	1.35 – 1.45
PH Directo	8 - 9
% Sólidos	65 - 70
Numero de manos recomendado	Mínimo 2
Almacenamiento	12 meses a temperatura 25° C

*Rendimientos prácticos.	Consumo kg/m2, sin diluir, 2 manos
Superficie de concreto y similares	1 -1.3
Superficie de fibrocemento	1 -1.3
Superficies metálicas	1.5 -1.7
Rendimientos prácticos. Con tela poliéster de refuerzo, para impermeabilización de cubiertas y terrazas	Consumo kg/m2, sin diluir, 2 manos
Superficie de concreto y similares	0.9-1.1

- El rendimiento del producto está sujeto al tipo de sustrato, porosidad, rugosidad, nivelación del mismo y método de aplicación, se recomienda realizar pruebas del rendimiento real en la superficie a recubrir.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Superficie metálica: debe estar libre de humedades, suciedades y partículas sueltas como polvo, pintura mal adherida, grasas, limaduras de hierro y óxido. Es necesario promover perfil de anclaje en superficies lisas, para garantizar optima adherencia del recubrimiento. Para sustratos ferrosos, aplicar capa base anticorrosiva antes del IMPERCRYL P7. Para superficies de aluminio y zinc se recomienda realizar la aplicación de un imprimante previo a la aplicación del IMPERCRYL P7.

Superficie de concreto o similares: retirar todas las partículas sueltas (piedra, polvo, residuos de pinturas) antes de la aplicación, es importante siempre que la superficie este totalmente seca.

Si la superficie presenta hongos lavar con agua y detergente, restregando con un cepillo de cerdas duras, finalizando con enjuagar con abundante agua a presión.

NOTA: Si la superficie presenta fisuras, grietas y juntas en mal estado, es recomendable repararlas utilizando el SELLADOR P25 POLIESCOL y puede reforzar áreas criticas con TELA POLIÉSTER.

ASESORÍA E INFORMACIÓN:

Para una mayor asesoría y lograr una correcta aplicación del producto, además de revisar otros usos, consulte su asesor técnico comercial más cercano o comuníquese a la línea de servicio al cliente **3168340926**.

PRESENTACIÓN:

- Cuñete (1/5)
- Galón (1/1 Gl)
- Cuarto (1/4 Gl)

Los datos contenidos en la presente Ficha Técnica, referentes a nuestros productos, sólo se suministran a título de indicaciones como una guía para su uso y sin compromiso. Recomendamos adaptarlos a las condiciones locales de trabajo y recursos a utilizar, bajo su responsabilidad.

Departamento técnico

Industria de Resinas S.A.S.

Actualización 2025 por cambio de imagen corporativa